

Rezept Öllack

A. Zutaten: 6 Teile kaltgeschlagenes Leinöl
2 Teile helles Kolophonium
2 Teile Mastix
1 gusseiserner Topf (mit Deckel)
Balsamterpentinöl
kleine Stücke glattes Fichtenholz

B. Herstellung

1. Leinöl in gußeisernem Topf stark erhitzen (nicht kochen).
 2. Kolophonium und Mastix in heißem Öl auflösen, rumrühren.
 3. Alles bei geschlossenem Deckel und gelegentlichem Umrühren ca. 3 Wochen (!) ununterbrochen köcheln lassen, bis Masse scheinbar „schwarz“ ist.
 4. Bei Bedarf hin und wieder etwas Leinöl und Mastix nachschütten.
 5. Zwischendurch zur Probe immer wieder etwas Lack dünn auf Holz aufstreichen, um den Prozesse des Farbigwerdens zu verfolgen.
 6. Der Lack ist fertig, wenn er satt bernsteinfarben koloriert ist.
-

C. Anwendung

1. Den fertigen Lack vor dem Auftragen etwas erwärmen.
2. Falls Lack zu dickflüssig, mit etwas Balsamterpentinöl verdünnen.
3. Nach der ersten Schicht alles gut trocknen lassen bzw. Trocknung evtl. mit UV-Licht beschleunigen.
4. Es sollten max. vier Schichten aufgetragen werden.